

# JK 24

## SMP-parketlijm

### JK 24 – SMP-parketlijm

Art.-nr. 169268

1-component silaanlijm voor meerlaags parket.

Oplosmiddel- en water vrije, met silaan gemodificeerde, hardelastische parketlijm voor 2-laags parket (bijv. 7 x 50 cm) en 3-laags parket (bijv. 20 x 220 cm). Ook geschikt voor strokenparket (vanaf 14 mm dikte) en massieve planken (tot 220 cm lengte, 14-22 mm dikte). Geschikt voor cement- en anhydrietvloeren of beton en nieuwe, vastgeschroefde spaanplaten P4 - P7 of OSB 2 - OSB 4 platen. Alleen binnenshuis.

#### Vorbereitung van de ondergrond:

De ondergrond moet vast, blijvend droog, scheurvrij, schoon en vrij van materialen zijn die de hechting kunnen aantasten. Cement- en anhydrietvloeren schuren en grondig stofzuigen. Meerlaags parket binnen van 48 uur verlijmen. Indien egaliseren nodig is, moet de ondergrond worden voorzien van primer en egalisatie. Primer en egalisatie goed laten drogen.

#### Verwerking:

1. Parketlijm vóór gebruik op kamertemperatuur laten komen. Na het openen de folieafdekking verwijderen van het oppervlak en de eventuele oppervlaktehuid verwijderen, niet mengen.
2. Lijm met geschikte lijmkam op de ondergrond aanbrengen. Breng slechts zoveel lijm aan als binnen de inlegtijd van ca. 30 minuten kan worden aangebracht.
3. Meerlaags parket in het lijmbed neerleggen en goed aandrukken. Zorg voor een bevochtiging over het gehele oppervlak van de parketrug.
4. Lijmvervuiling kan onmiddellijk worden verwijderd met speciale reinigingsdoekjes, bijv. de JK Clean-reinigingsdoekjes.



#### Technische gegevens:

Verpakking:	16 kg
Palletfactor:	33 Stuks
Kleur:	Bruinachtig
Verbruik:	1000–1200 g/m <sup>2</sup> vertanding B II

#### Droogtijden:

Beluchtingstijd:	geen*
Inlegtijd:	ca. 30 Min.*
Belastbaar:	nach ca. 24 uur*
Slijpen/verzegelen:	na ca. 24 uur*
Verwerkings-temperatuur:	niet onder 15 °C
Relatieve luchtvochtigheid:	niet meer dan 75 %
Eindsterkte:	na ca. 3 dagen*

\*Bij 20 °C, 65 % rel. luchtvochtigheid

Egalisaties	JK 24
JK 10	✗
JK 11	○ (min. 3 mm)
JK 13	✓ (min. 3 mm)
JK 15	✓
JK 16	✓ (min. 3 mm)
JK 17	✓ (min. 2 mm)
JK 19 Fix	✓
Vloerbedekkingen	JK 24
Textiele vloerbedekkingen (synthetische)	✗
Naaldvilt	✗
Geweven producten	✗
Natuurvezel bedekkingen	✗
PVC-vloeren	✗
CV-vloeren	✗
PVC-designvloeren (LVT)	✗
Linoleumvloeren tot 4 mm (in banen)	✗
2-laags parket (bijv. 7 x 50 cm)	✓
3-laags parket (bijv. 20 x 220 cm)	✓
Strokenparket (vanaf 14 mm dikte)	✓
Massief houten planken (tot 220 cm lengte, 14–22 mm dikte)	✓

✓ Belangrijkste toepassingsgebied ○ Mogelijke toepassingsgebied ✗ Geen toepassingsgebied



GISCODE RS 10 – Oplosmiddelvrij, methoxysilaanhoudend

EMICODE EC I PLUS – Zeer lage uitstoot



Emissie-getest bouw-product volgens aBG



jordanshop.nl