

Reinigings- en onderhoudsinstructies JOKA / INKU Designböden

Behoud van de waarde:

JOKA / INKU designvloeren zijn eenvoudig te reinigen en te onderhouden dankzij de afgewerkte oppervlakken.

Voor duurzaamheid en langdurig plezier van een designvloer, moeten de volgende instructies voor het behoud van de waarde beslist in acht worden genomen!

Een relatieve luchtvochtigheid van 40-65 % gedurende het jaar is optimaal voor de designvloer en ook voor het welzijn van mensen. De luchtvochtigheid in de ruimte moet daarom regelmatig met behulp van een hygrometer worden bepaald. Net als bij alle andere vloerbedekkingen moet u uw designvloer beschermen tegen vuildeeltjes door het gebruik van overeenkomstig gedimensioneerde vuilvangzones (matten).

Ter bescherming van het oppervlak tegen krassen moeten onder stoelpoten, tafelpoten en onder meubels in ieder geval passende, zachte viltglijders (DIN EN 12529) worden gemonteerd. Wielen van bureaustoelen, dossierwagens en rolcontainers of anderen op wielen beweegbare voorwerpen moeten worden uitgerust met zachte loopvlakken / wielen. Bovendien is het mogelijk om de vloer in deze intensief gebruikte zones te beschermen met geschikte vloerbeschermingsmatten.

Initieel onderhoud na het leggen

Principieel zijn JOKA / INKU designvloeren voorzien van een afgewerkt gecoat PUR-oppervlak. Een afzonderlijke rand- of oppervlaktesbescherming is daarom niet nodig. In sterk belaste sectoren (zoals artspraktijken, kapsalons, autobedrijven enz.) kan het vereist zijn, dat onmiddellijk na het leggen een coating met een 2K-PU verzegeling nodig is. Hiermee wordt een gesloten oppervlak bereikt en kan worden voldaan aan andere speciale vereisten aan de vloerbekleding.

Eindschoonmaak/onderhoudsreiniging

Voor de reiniging van JOKA / INKU designvloeren adviseren wij het gebruik van onze PVC-design onderhoudssets. Verwijder grof vuil met een zwabber, fijne bezem of stofzuiger. Bijgevoegde PUR-reiniger verdunnen in de verhouding 1:200 en met deze oplossing- reinigen. Afhankelijk van soort en ernst van de vervuiling moet de reinigingsprocedure worden aangepast.

Reinigings- en onderhoudsinstructies JOKA / INKU Designböden

Basisreiniging:

Door de belasting en de daarmee verbonden vervuilingsgraad is met bepaalde tussenpozen een basisreiniging van de vloerbekleding vereist. Afhankelijk van de mate van de belasting en de soort van de onderhoudsreiniging kan dit iedere 12-18 maanden het geval zijn. Hardnekkige verontreinigingen en andere residuen, die het uiterlijk van het oppervlak beïnvloeden, worden door de basisreiniging verwijderd. Voor de verwijdering van de verontreinigingen wordt een basisreiniger gebruikt in een verdunning van ca. 1:1 tot 1:10. De reinigungsoplossing wordt op de bekleding verdeeld en na een inwerktijd van ca. 10 minuten met een enkele schijfmachine en schrobborstel of groene pad verdeeld. Bij bijzonder hardnekkige residuen (bijvoorbeeld meerdere lagen van bijzonder oude onderhoudsfilms) de basisreiniger 1:1 verdund gebruiken. Het vuil wordt volledig opgenomen (met een natzuiger met mondstuk met rubberen lip) en de vloerbekleding vervolgens minstens twee keer grondig geneutraliseerd met schoon water. Vervolgens moet onderhoud plaatsvinden (let absoluut op de verwerkingsaanwijzingen van de reinigungs- en onderhoudsmiddelproducent).

Behoud van de waarde in het object en in sterk belaste sectoren:

Voor het behoud van de eigenschappen van de fabrieks PUR-uitrusting van het oppervlak van de bekleding is het aanbevelenswaardig, na langer gebruik resp. de herkenning van slijtageverschijnselen, een coating met een 2K PU-afdichting uit te voeren. Hierbij de verwerkingsaanwijzingen van de producent in acht nemen. Ter voorbereiding moet de reiniging conform de paragraaf Basisreiniging gebeuren. Hierbij is echter het gebruik van schuurpads absoluut noodzakelijk. De verwerking van de 2K PU-verzegeling moet gebeuren conform de geldende verwerkingsrichtlijn. De vloerbekleding is na 24 uur voorzichtig bruikbaar, de volledige uitharding wordt bereikt na 7 dagen.

Belangrijk opmerkingen:

Omdat designbekledingen thermisch gevoelig zijn, is het bijzonder belangrijk in gedeelten met ramen tot op de vloer en bovenliggende beglazing voor voldoende schaduw te zorgen, zodat de oppervlakt temperatuur van de vloerbekleding de grens van 29 °C niet overschrijdt.

Bij het lijmvrij leggen moeten reinigungsmaatregelen met een verhoogd vochniveau resp. het gevaar van druppelvorming en stilstaand vocht worden vermeden, omdat deze evt. leiden tot schade door binnendringend vocht in het naadbereik van aan elkaar grenzende elementen. Hetzelfde geldt voor niet-waterdichte oppervlakken en verhoogde vloeren.

Reinigings- en onderhoudsinstructies JOKA / INKU Designböden

Voor kapsalons en autobedrijven:

Substanties met kleurende of blekende werking moeten onmiddellijk van de bekleding worden verwijderd, om een blijvende beïnvloeding van de optiek te vermijden. In deze sectoren is ook bij fabrieksmatig met PUR veredelde bekleding een extra coating met een vlekbestendig 2K PU-verzegelingsstelsel absoluut noodzakelijk. Direct contact met banden moet worden vermeden door geschikte beschermplaten.

Voor de gezondheidszorg:

In sectoren, waar wordt gewerkt met handpalm- en huiddesinfectiemiddelen, adviseren wij voor het eerste gebruik, een extra verzorging met geschikte polymeerdispensie of een 2K PU-verzegelingsstelsel.

Voor druk bezochte sectoren en oppervlakken:

In sectoren, waar rekening moet worden gehouden met druk verkeer, bijvoorbeeld winkelpanden, entreegebieden, recepties enz., adviseren wij voor het eerste gebruik, een geschikt 2K PU-verzegelingsstelsel op te brengen.

Algemene aanwijzingen:

Het directe contact van gekleurde rubberen materialen met de vloerbekleding, bijvoorbeeld door vuilvangmatten, rubberen banden, rubberen wielen en doppen aan apparaten, stoel- meubel- en tafelpoten kan leiden tot blijvende verkleuring en moet daarom worden vermeden. Contactplaatsen moeten eventueel worden beschermd. Dit geldt ook voor producten van terracotta en kunststoffen (bijvoorbeeld bloempotten).

Verwijdering van vlekken en rubberstrepen:

Hardnekkige vlekken en rubberstrepen, die niet kunnen worden verwijderd met lopende reiniging en onderhoud, kunnen worden verwijderd met een geschikte vlekoplosser in combinatie met een doek of witte / rode pad. Daarna onmiddellijk nawissen met schoon water. Vlekken indien mogelijk onmiddellijk verwijderen, omdat bepaalde soorten vlekken zich bij de veroudering vastzetten in de bekleding en dan alleen moeizaam of onvolledig kunnen worden verwijderd.

Opmerking

Als gevolg van de veelheid van verschillende producenten van reinigingsmiddel en reinigingsapparaten enz. kunnen deze reinigings- en onderhoudsinstructies alleen ongeveer de procedure van een overeenkomstige reiniging beschrijven. Om een perfect resultaat te bereiken, laat u zich adviseren door een vakbedrijf overeenkomstig uw locatie-omstandigheden.

Met de overdracht van deze reinigings- en onderhoudsinstructies voldoet de vloerenlegger aan zijn verplichting conform DIN VOB 18365 vloerbekledingswerkzaamheden. Van toepassing zijn de erkende regels van de handel en de huidige stand van de techniek. Evenzo moeten de informatie en verwerkingsrichtlijnen van de bekledings- en reinigingsmiddelproducent in acht worden genomen.