

Technisch informatieblad

# Format Modul 25 Melba Fliese

## Tapijttegel



Artikelnummer(s):	70   73   74   76   77   78

### Pictogrammen / keurmerken / certificaten



DoP-nummer: TEPMELBFL

Fouten en technische wijzigingen voorbehouden. Alle voorgaande gegevensbladen verliezen met deze uitgave hun geldigheid.

01 | 2022

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de  
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at



# Technisch informatieblad

## Format Modul 25 Melba Fliese

### Materiaal / structuur

Productieproces	Getuft
Deling / structuur	1/10"-lus
Poolmateriaal	100 % polyamide SD
Rug	Bitumen
Poolgewicht (g/m <sup>2</sup> ) ca.	770
Totaal gewicht (g/m <sup>2</sup> ) ca.	4.525
Poolhoogte (mm) ca.	3,0
Totale hoogte (mm) ca.	6,0
Aantal noppen/m <sup>2</sup> ca.	240.379
Afmeting (cm) ca.	50 x 50
Verpakkingseenheid (m <sup>2</sup> )	5,00
Rapport (L x B in cm)	Rapport vrij

### Productkenmerken


Slijtvastheid	33 sterk – commercieel
Comfortwaarde	LC3 – hoog
Contactgeluidsverbetering (dB) ca.	25
Geluidsabsorptiegraad ( $\alpha_w$ )	0,25
Lichtechtheid	$\geq 5$
Warmtedoorlaatweerstand (m <sup>2</sup> xK/W) ca.	0,639
Brandeigenschappen	B <sub>fl</sub> -s1
Antistatisch	Ja
Glijgedrag	DS
Geschiktheid voor stoelwieltjes	Ja

### Toleranties

Hoogte-afwijking	Nominale waarde + 15 %, - 10 %
Lengte-afwijking	Nominale lengte $\pm 0,3$ %
Breedte-afwijking	Nominale breedte $\pm 0,3$ %
Afwijking van het aantal noppen	Nominale waarde + 10 %, - 7,5 %
Afwijking van het poolgewicht	Gemiddelde waarde + 13 %, - 10 %
Afwijking van het totale gewicht	nominale waarde $\pm 15$ %

Afmetingen en tolerantiewaarden volgens de normen EN 14159 en EN 1307. Afmetingskarakteristieken en toelaatbare maatafwijkingen, die in de fabriek werden bepaald, werden in overeenstemming met de norm vermeld.

Plaatsingsrichtingen:



Bij plaatsing met vrije richting kunnen de voegen duidelijker zichtbaar zijn. Dit moet vooraf met de klant worden besproken.