



# Bona Classic

WATERGEDRAGEN PRIMER

Klassieke lichte houtlook



Hier in **vertrouwde handen!**  
Dit Bona Product is  
Geschikt voor vloerverwarming

De klassieke formule geeft een goed gevuld oppervlak en een klassieke lichte houtlook. Het creëert een zachte, flexibele film die het risico op kantverlijming vermindert. Vergevinggezinde eigenschappen. Geschikt voor vrijwel alle houtsoorten.

- Lichte kleuring
- Elastische eigenschappen
- Hoog vast stofgehalte – geeft makkelijk een goed gevuld oppervlak
- GreenGuard gecertificeerd voor lage emissies binnenshuis



# Bona Classic

## WATERGEDRAGEN PRIMER

### Klassieke lichte houtlook

#### TECHNISCHE GEGEVENS

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Type grondlak:</b>    | 1-component watergedragen acrylaat primer   |
| <b>Vast stofgehalte:</b> | Ca. 35%   |
| <b>Verdunning:</b>       | Wanneer nodig, verdunnen met Bona Retarder (4%) voor een langere open tijd (zie separaat technisch merkblad)                  |
| <b>Droogtijd:</b>        | 1-2 uur (20°C/60% r.v.)   |
| <b>Gereedschap:</b>      | Bona Microfleece Roller (11 mm vacht)   |
| <b>Verbruik:</b>         | 8-10 m <sup>2</sup> /liter (≈100-120 g/m <sup>2</sup> ) per laag  |
| <b>Veiligheid:</b>       | Niet geclassificeerd  |
| <b>Reiniging:</b>        | Overtollig materiaal van gereedschap verwijderen, daarna reinigen met water. Droog materiaal kan worden verwijderd met Aceton |
| <b>Houdbaarheid:</b>     | 1 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking   |
| <b>Opslag/transport:</b> | De temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan +30°C  |
| <b>Afval:</b>            | Restanten en lege cans dienen afgevoerd te worden volgens de lokale regelgeving   |
| <b>Verpakking:</b>       | 5 liter can / 3 cans per doos   |
| <b>Certificaten:</b>     | GreenGuard<br>EC1 <sup>PLUS</sup> voor zeer lage emissies<br>EN 13501-1; reactie op vuur                                      |

Aanvullende gedetailleerde informatie is vermeld in het betreffende veiligheidsinformatieblad.

#### VOORBEREIDING

Zorg ervoor dat het hout goed geacclimatiseerd is. Het te behandelen oppervlak moet goed kaalgeschuurd, droog en vrij van stof, olie, was en andere verontreinigingen zijn. Bij voorkeur het Bona Scrad-Pad systeem, Quattro Disc of PowerDrive systeem met korrel 120 gebruiken voor de laatste schuurgang van het hout. De Bona Classic op kamertemperatuur verwerken. De optimale condities zijn tussen 18-25°C en een relatieve luchtvochtigheid van 30-60%. Hoge temperaturen en lage luchtvochtigheid bekorten de droogtijd, lage temperatuur en hoge luchtvochtigheid verlengen de droogtijd. **De minimale ruimte temperatuur is 13°C.**

**Let op:** Tropische houtsoorten zoals Teak, Ipé, (Gerookt) Eiken, Wengé, Iroko en soortgelijke soorten, evenals sommige zachte houtsoorten bevatten natuurlijke bestanddelen - tannine, oliën, harsen en mineralen, die kunnen leiden tot een aanzienlijke verlenging van de droogtijd, bevochtigingsproblemen of kleurveranderingen. Het is aanbevolen de houtsoort te identificeren en eventueel een test uit te voeren alvorens de aflak aan te brengen.



# Bona Classic

## WATERGEDRAGEN PRIMER

### Klassieke lichte houtlook

## BEHANDELSHEMA

### Algemeen behandelingsschema:

- 1 x Bona Classic
- 1 x Bona Aflak  
Tussenschuren korrel 150
- 1 x Bona Aflak

### Opmerking:

- Bona Classic heeft een hoge elasticiteit en het verdient de voorkeur om 1 laag Aflak aan te brengen voordat er wordt tussengeschuurd. De lak dient binnen maximaal 24 uur te worden aangebracht.
- **Niet** meer dan twee lagen primer en/of aflak per dag aanbrengen – het risico van overmatig werken van het hout is anders te groot. Zorg tijdens het drogen voor een goede ventilatie. Slechte droogomstandigheden kunnen de prestaties en de hechting van het product verminderen.
- Bona Classic mag alleen rechtstreeks op onbehandeld hout worden gebruikt. Niet gebruiken in combinatie met verf of olie en niet gebruiken bovenop andere afwerkingsproducten.

## GEBRUIKSAANWIJZING

1. De can goed schudden vóór gebruik en plaats het bijgeleverde filter.
2. Brengt Bona Classic gelijkmatig aan met de houtnerf mee met gebruik van een Bona Roller in een verhouding van 8-10 m<sup>2</sup>/liter. Voorkom een opstapeling van het product.
3. Ca. 1-2 uur laten drogen voordat er een Bona Aflak wordt aangebracht.

## BELANGRIJK

Bona Classic mag nooit als laatste laklaag voor een houten vloer dienen. Er dient dus altijd een beschermende laklaag overheen aangebracht te worden.

De verstrekte informatie is naar eer en geweten samengesteld, maar claimt niet volledig te zijn. De gebruiker is verantwoordelijk voor: de juiste inzet van dit product, op een geschikte houtsoort en op een locatie geschikt voor dit product. Bona kan alleen garantie geven op het geleverde product. Op een professionele en succesvolle applicatie hebben wij geen invloed. Doe in geval van twijfel altijd vooraf een test. Van de gebruiker wordt verlangd dat hij/zij de informatie op de verpakking en veiligheidsbladen leest en begrijpt alvorens het product te verwerken.

België: Bona NV, Leuvensesteenweg 542/C.3, Zaventem, T: 02/7212759, [infobelgium@bona.com](mailto:infobelgium@bona.com)

Nederland: Bona Benelux BV, Hulswitweg 6, Haarlem, T: 023-5421864, [bona.nl@bona.com](mailto:bona.nl@bona.com)